

Specie legnose: ABETE ROSSO E LARICE

Criteri		Qualità Industriale	Qualità A vista ³⁾
1	NODI SANI ¹⁾ singoli e a gruppi sulla faccia, sullo spigolo, sul bordo	AMMESSI	AMMESSI
2	NODI NERI, NODI CADENTI E FORI DI NODI CADUTI ¹⁾ singoli e a gruppi sulla faccia, sullo spigolo, sul bordo	AMMESSI	Ø ≤ 20mm: AMMESSI Ø > 20mm: tappati o stuccati in stabilimento
3	FORI E GALLERIE DA INSETTI ^{1) 2)}	AMMESSI con diametro Ø ≤ 2 mm	AMMESSI con diametro Ø ≤ 2 mm
4	SACCHE DI RESINA ^{1) 2)}	AMMESSE	AMMESSE fino a 5 mm di larghezza
5	MIDOLLO	AMMESSO	AMMESSO
6	FESSURAZIONI DA RITIRO ^{1) 2) 4)}	AMMESSE SENZA LIMITAZIONI	AMMESSE fino a 4 mm di larghezza
7	COLORAZIONI ²⁾ azzurramento (bluettatura) e striature brune o rosse	AMMESSE SENZA LIMITAZIONI	AMMESSE fino al 10% della superficie ³⁾
8	MACCHIE E SCOLORIMENTI ²⁾	AMMESSE ¹⁾	AMMESSE in piccola parte
9	GIUNTO A DITA Franco in punta (gioco/aria)	FINO A 1.5mm	
10	GIUNTO A DITA Distanza tra giunti successivi	SENZA LIMITAZIONI	SENZA LIMITAZIONI
11	SUPERFICIE	PARIFICATA/UNIFORMATA, SPIGOLI SMUSSATI	PIALLATA, SPIGOLI SMUSSATI ³⁾ Difetti di piallatura consentiti fino a 1mm di profondità
12	STUCCATURA e/o RATTOPPATURA PUNTI DIFETTOSI con stucco, listelli, tappi, barchette	NON NECESSARIE	AMMESSE ¹⁾

NOTE

- 1) Senza limiti di quantità.
- 2) Riferiti al momento della consegna del materiale.
- 3) Per la qualità a vista si accetta una tolleranza di 3 difformità per m² di superficie visibile rispetto ai valori limite indicati.
- 4) Le fessurazioni da ritiro si possono verificare anche negli elementi strutturali in legno lamellare, per la natura igroscopica del materiale.